

IPS PAINTING SYSTEMS

دانش بنیان
دانش بنیان



IPS

EP 80 ZP - IPS205

EP 110 - IPS215

EP 506GF - IPS220

EP 6029 - IPS225

EPTR 997 - IPS190

EPTR 998 - IPS190

PU7038 - IPS235

PU3013 - IPS235

ALP100 - SSPC-D25

ALM400M - IPS155

ALM720M - IPS150

WP100 - IPS180

ALT 7035 - IPS130

ALT 5005 - IPS130

ALT 1016 - IPS130

ALT 4100 - IPS125

SIL400M - IPS168

SIL600M - D2485

SIL700M - D2485

ZES100P - IPS210



به نام خداوند بخشنده مهربان

شرکت دریا رنگ اصفهان با انگیزه ایجاد واحدی پویا، پیشرو و ماندگار در زمینه طراحی و تولید پوشش های صنعتی و رنگ های ساختمانی و با هدف مشارکت در توسعه صنعتی کشور، جلب رضایت مشتریان و بهبود مستمر کیفیت محصولات تاسیس شده است.

مدیریت این شرکت، اساس کار خود را بر مبنای استفاده از تکنولوژی های روز در سطح بین المللی قرار داده و با بهره کیری از کارشناسان مهندس و تجهیزات آزمایشگاهی و صنعتی مدرن، در جهت بهبود محصولات کام بر می دارد از جمله تولیدات این شرکت ، رنگ و پوششهای صنعتی سازه های فلزی طبق استانداردهای صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی (است که در این کاتالوگ عرضه گردیده است. IPS - IGS -SSPC)

COMPANY PROFILE: The Darya Rang Esfahan Co. initiated its activities in field of industrial and decorative paints production in 1375 A.H (1996 A.D).

This company has been able to make tremendous rapid progress since its inauguration in producing and manufacturing of most paints required by industry and in construction thanks to the experienced experts and the modern technical facilities which have been at its disposal. The Darya Rang Co. management has laid its very foundation on scientific and technical applications from the outset owing to its specialization and the scientific regard which it holds towards the paint manufacturing process.

Some of industrial coating in different systems which have been manufactured according to the IPS& IGS & SSPC standards are shown in this catalogue.





Epoxy Polyurethane Painting System



سامانه ای اپوکسی - پلی اورتان
برای رنگ آمیزی سازه های فلزی

مشخصات سامانه

- آماده سازی سطح به روش سند بلاست: **Sa2 1/2**
 - پرایمر اپوکسی - پلی آمید: **EP110 - IPS215**
 - لایه میانی اپوکسی - پلی آمید: **EP506 GF - IPS220**
 - لایه نهایی پلی اورتان الوان: **PU7047 - IPS 235**
- (دیگر شید ها بنا به درخواست مشتری موجود است)

Paint System Specification

جدول اطلاعات سامانه

SURFACE PREPARATION	PRIMER COAT	INTERMEDIATE COAT	TOP COAT	MINIMUM DRY FILM THICKNESS (MICRONS)			
				PC	IC	TC	TOTAL
Sa2 1/2	EPOXY POLYAMIDE IPS-M-TP-215	EPOXY POLYAMIDE IPS-M-TP-220	POLY URETHANE IPS-M-TP-235	35 70 70 70	100 100 100 150	45 70 100 100	180 240 270 320

Recommended use

Moderate and severe industrial environment
Mild and moderate chemical environment
Atmospheric marine and water environment

Directions for Use

All paint shall be thoroughly stirred to give uniform consistency before use.

Paint shall not be applied under the following conditions:

- when the temperature of the surfaces is less than 3°C above the dew point of the surrounding air.
- the relative humidity is higher than 80%
- when the surface temperature is more than 35 °C

موارد کاربرد

محیط های شیمیایی و صنعتی و
نایجه اتمسفری آب شور

نکات اجرایی

- رنگ های این سامانه دو جزئی می باشند لذا دو جزء به نسبت داده شده مخلوط و کاملا به هم زده شود.
- و قبل از زمان pot life استفاده شود.
- قبل از استفاده، رنگ را به خوبی مخلوط نمایید.
- در شرایط زیر اقدام به رنگ پاشی ننمایید
 - ۱- هنگامی که دمای سطح فلز کمتر از ۳ درجه بالای نقطه شبنم است.
 - ۲- هنگامی که رطوبت نسبی محیط پیشتر از ۴۰٪ است
 - ۳- هنگامی که دمای سطح قطعه پیشتر از ۷۵°C است.



اطلاعات فنی لایه های رنگ

EP 110 - IPS 215

پرایمر اپوکسی - پلی آمید

TECHNICAL DATA

Specific Gravity (d)	1.49 ± 0.02	Kg/Lit at 25°C ASTM-D1475
Volume Solids (VS)	54 ± 2	% ASTM-D2697
Mixing Ratio	5: 1	Parts by weight
Pot life	8	Hours at 25°C
Dry to touch	2	Hours at 25°C
Application method	Airless spray / Air spray / Brush	
Thinner	DORSOL S303	
Curing agent	H-115	

EP506GF - IPS220

لایه میانی اپوکسی - پلی آمید

TECHNICAL DATA

Specific Gravity (d)	1.37 ± 0.02	Kg/Lit at 25°C ASTM-D1475
Volume Solids (VS)	50	% ASTM-D2697
Mixing Ratio	5: 1	Parts by weight
Pot life	8	Hours at 25°C
Dry to touch	2	Hours at 25°C
Application Method	Airless spray/ Air spray/ Brush	
Thinner	DORSOL S 303	
Curing agent	H-115	

PU7047 - IPS 235

لایه نهایی پلی اورتان

TECHNICAL DATA

Specific gravity (d)	1.21 ± 0.01	Kg/lit at 25°C ASTM-D1475
Volume Solids (VS)	47	% ASTM-D2697
Mixing ratio	5 : 1	Parts by weight
Pot life	8	Hours
Dry to touch	1	Hour at 25°C
Application Method	Airless spray /Air spray/Brush /Roller	
Thinner	DORSOL S5003	
Curing agent	HP-8050	

Theoretical Spreading Rate

محاسبات مربوط به تعیین مقدار رنگ لازم برای رنگ آمیزی

$$(\text{Area} \times d \times \text{dft}) = \text{مقدار رنگ kg} \\ \text{vs} \times 10$$

Area = متر مربع (متر مربع)

d = وزن مخصوص رنگ

VS = درصد حجمی مواد جامد رنگ

dft = ضخامت فیلم خشک رنگ (میکرون)

با استفاده از این فرمول ، مقدار رنگ مورد نیاز برای رنگ آمیزی سطح کار قابل محاسبه است.

مقدار ضخامت فیلم خشک مورد نیاز (dft) بر حسب میکرون و مترمتر (Area) .


درصد حجمی مواد جامد (VS) بر حسب درصد، را در این رابطه قرار داده و مقدار رنگ مورد نیاز بر حسب کیلو گرم تعیین میگردد.

توجه داشته باشید که این مقدار بدون در نظر گرفتن پرت رنگ است .

به مقدار به دست آمده ۲۰ تا ۳۰ درصد پرت اضافه شود.



Epoxy Polyurethane Painting System



سامانه اپوکسی - پلی اورتان
برای رنگ آمیزی سازه های فلزی

مشخصات سامانه

Sa2 1/2	آماده سازی سطح به روشن سند بلاست:
EP110 - IPS215	پرایمر اپوکسی - پلی آمید:
EP506 GF - IPS220	لایه میانی اپوکسی - پلی آمید:
PU7038 - IPS 235	لایه نهایی پلی اورتان الوان: (دیگر شید ها بنا به درخواست مشتری موجود است)

Paint System Specification

جدول اطلاعات سامانه

SURFACE PREPARATION	PRIMER COAT	INTERMEDIATE COAT	TOP COAT	MINIMUM DRY FILM THICKNESS (MICRONS)			
				PC	IC	TC	TOTAL
Sa2 1/2	EPOXY POLYAMIDE IPS-M-TP-215	EPOXY POLYAMIDE IPS-M-TP-220	POLY URETHANE IPS-M-TP-235	35 70 70 70	100 100 100 150	45 70 100 100	180 240 270 320

Recommended use

Moderate and severe industrial environment
Mild and moderate chemical environment
Atmospheric marine and water environment

موارد کاربرد

محیط های شیمیایی و صنعتی و
نادیه اتمسفری آب شور

Directions for Use

All paint shall be thoroughly stirred to give uniform consistency before use.

- رنگ های این سامانه دو جزئی می باشند لذا دو جزء به نسبت
داده شده مخلوط و کاملا به هم زده شود.

و قبل از زمان pot life استفاده شود.

- قبیل از استفاده ، رنگ را به خوبی مخلوط نمایید.

- در شرایط زیر اقدام به رنگ پاشش ننمایید

۱- هنگامی که دمای سطح فلز کمتر از ۳ درجه بالای نقطه شیبتم است.

۲- هنگامی که رطوبت نسبی محیط بیشتر از ۸۰٪ است

۳- هنگامی که دمای سطح قطعه بیشتر از ۷۵°C است.



اطلاعات فنی لایه های رنگ

EP 110 - IPS 215

پرایمر اپوکسی - پلی آمید

TECHNICAL DATA

Specific Gravity (d)	1.49 ± 0.02	Kg/Lit at 25°C ASTM-D1475
Volume Solids (VS)	54 ± 2	% ASTM-D2697
Mixing Ratio	5: 1	Parts by weight
Pot life	8	Hours at 25°C
Dry to touch	2	Hours at 25°C
Application method	Airless spray / Air spray / Brush	
Thinner	DORSOL S303	
Curing agent	H-115	

EP506GF - IPS220

لایه میانی اپوکسی - پلی آمید

TECHNICAL DATA

Specific Gravity (d)	1.37 ± 0.02	Kg/Lit at 25°C ASTM-D1475
Volume Solids (VS)	50	% ASTM-D2697
Mixing Ratio	5: 1	Parts by weight
Pot life	8	Hours at 25°C
Dry to touch	2	Hours at 25°C
Application Method	Airless spray/ Air spray/ Brush	
Thinner	DORSOL S 303	
Curing agent	H-115	

PU7038 - IPS 235

لایه نهایی پلی اورتان

TECHNICAL DATA

Specific gravity (d)	1.21 ± 0.01	Kg/lit at 25°C ASTM-D1475
Volume Solids (VS)	47	% ASTM-D2697
Mixing ratio	5 : 1	Parts by weight
Pot life	8	Hours
Dry to touch	1	Hour at 25°C
Application Method	Airless spray /Air spray/Brush /Roller	
Thinner	DORSOL S5003	
Curing agent	HP-8050	

Theoretical Spreading Rate

محاسبات مربوط به تعیین مقدار رنگ لازم برای رنگ آمیزی

$$(\text{Area} \times d \times dft) = \text{مقدار رنگ kg} \\ vs \times 10$$

با استفاده از این فرمول ، مقدار رنگ مورد نیاز برای رنگ آمیزی سطح کار قابل محاسبه است.

مقدار ضخامت فیلم خشک مورد نیاز (*dft*) بر حسب میکرون و مترمتر (*Area*).

درصد حجمی مواد جامد (*VS*) بر حسب درصد، را در این رابطه قرار داده و مقدار رنگ مورد نیاز بر حسب کیلو گرم تعیین میگردد.

توجه داشته باشید که این مقدار بدون در نظر گرفتن پرت رنگ است.

به مقدار به دست آمده ۲۰ تا ۳۰ درصد پرت اضافه شود.



Epoxy Polyamide Painting System

سامانه ای اپوکسی پلی آمید
برای رنگ آمیزی سازه های فلزی



مشخصات سامانه

- Sa2 1/2 آماده سازی سطح به روش سند بلاست:
- EP110 - IPS215 پرایمر اپوکسی - پلی آمید:
- EP506 GF - IPS220 لایه میانی اپوکسی - پلی آمید:
- EP6029 - IPS225 لایه نهایی اپوکسی - پلی آمید:
(دیگر شید ها بنا به درخواست مشتری موجود است)

Paint System Specification

جدول اطلاعات سامانه

SURFACE PREPARATION	PRIMER COAT	INTERMEDIATE COAT	TOP COAT	MINIMUM DRY FILM THICKNESS (MICRONS)			
				PC	IC	TC	TOTAL
Sa2 1/2	EP110 - IPS215 EPOXY POLYAMIDE IPS-M-TP-215	EP506GF - IPS220 EPOXY POLYAMIDE IPS-M-TP-220	EP 6029 - IPS 225 EPOXY POLYAMIDE IPS-M-TP-225	35 70 70	100 100 100	45 70 100	180 240 270

Recommended use

Moderate and severe industrial environment
Mild and moderate chemical environment
Atmospheric marine and water environment

محیط های شبیه سازی و صنعتی و ناحیه جوی آب شیرین

نکات اجرایی

- رنگ های این سامانه دو جزئی می باشند لذا دو جزء به نسبت داده شده مخلوط و کاملا به هم زده شود.
- و قبل از زمان **pot life** استفاده شود.
- قبیل از استفاده ، رنگ را به خوبی مخلوط نمایید.
- در شرایط زیر اقدام به رنگ باشی ننمایید.
- ۱- هنگامی که دمای سطح فلز کمتر از ۳ درجه بالای نقطه شیم است.
- ۲- هنگامی که رطوبت نسبی محیط بیشتر از ۴۰٪ است
- ۳- هنگامی که دمای سطح قطعه بیشتر از ۷۵°C است.

Directions for Use

All paint shall be thoroughly stirred to give uniform consistency before use.

Paint shall not be applied under the following conditions:

- when the temperature of the surfaces is less than 3°C above the dew point of the surrounding air.
- the relative humidity is higher than 80%
- when the surface temperature is more than 35 °C

Epoxy Polyurethane Painting System



سامانه‌ی زینک ریج اپوکسی
برای رنگ آمیزی سازه‌های فلزی

مشخصات سامانه

- آماده سازی سطح به روشن سند بلاست:
- پرایمر زینک ریج اپوکسی - پلی آمید:
- لایه میانی اپوکسی - پلی آمید:
- لایه نهایی پلی اورتان الوان:
- (دیگر شیدهای بنا به درخواست مشتری موجود است)

Paint System Specification

جدول اطلاعات سامانه

SURFACE PREPARATION	PRIMER COAT	INTERMEDIATE COAT	TOP COAT	MINIMUM DRY FILM THICKNESS (MICRONS)			
				PC	IC	TC	TOTAL
Sa2 1/2	ZINC RICH EPOXY IPS-M-TP-205	EPOXY POLYAMIDE IPS-M-TP-220	POLY URETHANE IPS-M-TP-235	75	80	125	280

Recommended use

Moderate and severe industrial environment
Mild and moderate chemical environment
Atmospheric marine and water environment

محیط‌های شیمیایی و صنعتی و ناحیه اتمسفری آب شور

نکات اجرایی

- رنگ‌های این سامانه دو جزئی می‌باشند لذا دو جزء به نسبت داده شده مخلوط و کاملاً به هم زده شود.
- و قبل از زمان **pot life** استفاده شود.
- قبل از استفاده، رنگ را به خوبی مخلوط نمایید.
- در شرایط زیر اقدام به رنگ پاشی ننمایید
- ۱ - هنگامی که دمای سطح فلز کمتر از ۳ درجه بالای نقطه شیم است.
- ۲ - هنگامی که رطوبت نسبی محیط بیشتر از ۸۰٪ است
- ۳ - هنگامی که دمای سطح قطعه بیشتر از ۳۵°C است.


Directions for Use

All paint shall be thoroughly stirred to give uniform consistency before use.

Paint shall not be applied under the following conditions:

- when the temperature of the surfaces is less than 3°C above the dew point of the surrounding air.
- the relative humidity is higher than 80%
- when the surface temperature is more than 35 °C

Epoxy Polyurethane Painting System



سامانه‌ی زینک ریج اپوکسی
برای رنگ آمیزی سازه‌های فلزی

مشخصات سامانه

- آماده سازی سطح به روشن سند بلاست:
- پرایمر زینک ریج اپوکسی - پلی آمید:
- لایه میانی اپوکسی - پلی آمید:
- لایه نهایی پلی اورتان الوان:
- (دیگر شیدهای بنا به درخواست مشتری موجود است)

Paint System Specification

جدول اطلاعات سامانه

SURFACE PREPARATION	PRIMER COAT	INTERMEDIATE COAT	TOP COAT	MINIMUM DRY FILM THICKNESS (MICRONS)			
				PC	IC	TC	TOTAL
Sa2 1/2	ZINC RICH EPOXY IPS-M-TP-205	EPOXY POLYAMIDE IPS-M-TP-220	POLY URETHANE IPS-M-TP-235	75	80	125	280

Recommended use

Moderate and severe industrial environment
Mild and moderate chemical environment
Atmospheric marine and water environment

محیط‌های شیمیایی و صنعتی و ناحیه اتمسفری آب شور

نکات اجرایی

- رنگ‌های این سامانه دو جزئی می‌باشند لذا دو جزء به نسبت داده شده مخلوط و کاملاً به هم زده شود.
- و قبل از زمان **pot life** استفاده شود.
- قبل از استفاده، رنگ را به خوبی مخلوط نمایید.
- در شرایط زیر اقدام به رنگ پاشی ننمایید
- ۱ - هنگامی که دمای سطح فلز کمتر از ۳ درجه بالای نقطه شیم است.
- ۲ - هنگامی که رطوبت نسبی محیط بیشتر از ۸۰٪ است
- ۳ - هنگامی که دمای سطح قطعه بیشتر از ۳۵°C است.

Directions for Use

All paint shall be thoroughly stirred to give uniform consistency before use.

Paint shall not be applied under the following conditions:

- when the temperature of the surfaces is less than 3°C above the dew point of the surrounding air.
- the relative humidity is higher than 80%
- when the surface temperature is more than 35 °C

اطلاعات فنی لایه های رنگ

EP 80 ZP - IPS 205

پرایمر زینک ریج اپوکسی - پلی آمید

TECHNICAL DATA

Specific Gravity (d)	2.54 ± 0.01	Kg/Lit at 25°C ASTM-D1475
Volume Solids (VS)	49	% ASTM-D2697
Mixing ratio	10 : 1	Parts by weight
Pot life	8	hours
Application method	Airless spray /Air spray / Brush	
Thinner	DORSOL S303	
Curing agent	H-115	

EP506GF - IPS220

لایه میانی اپوکسی - پلی آمید

TECHNICAL DATA

Specific Gravity (d)	1.37 ± 0.02	Kg/Lit at 25°C ASTM-D1475
Volume Solids (VS)	50	% ASTM-D2697
Mixing Ratio	5: 1	Parts by weight
Pot life	8	Hours at 25°C
Dry to touch	2	Hours at 25°C
Application Method	Airless spray/ Air spray/ Brush	
Thinner	DORSOL S 303	
Curing agent	H-115	

PU3013 - IPS 235

لایه نهایی پلی اورتان

TECHNICAL DATA

Specific gravity (d)	1.21 ± 0.01	Kg/lit at 25°C ASTM-D1475
Volume Solids (VS)	47	% ASTM-D2697
Mixing ratio	5 : 1	Parts by weight
Pot life	8	Hours
Dry to touch	1	Hour at 25°C
Application Method	Airless spray /Air spray/Brush /Roller	
Thinner	DORSOL S 5003	
Curing agent	HP-8050	

Theoretical Spreading Rate

محاسبات مربوط به تعیین مقدار رنگ لازم برای رنگ آمیزی

$$(\frac{\text{Area} \times d \times \text{dft}}{\text{vs} \times 10}) = \text{مقدار رنگ kg}$$

با استفاده از این فرمول ، مقدار رنگ مورد نیاز برای رنگ آمیزی سطح کار قابل محاسبه است.

مقدار ضخامت فیلم خشک مورد نیاز (dft) بر حسب میکرون و مترابز بر حسب مترباع (Area) .

درصد حجمی مواد جامد (VS) بر حسب درصد، را در این رابطه

قرار داده و مقدار رنگ مورد نیاز بر حسب کیلو گرم تعیین میگردد.

توجه داشته باشید که این مقدار بدون در نظر گرفتن پرتو رنگ است.

به مقدار بدست آمده ۳۰ تا ۲۰ درصد بترت اضافه شود.



Coal Tar Epoxy Polyamide Painting System

سامانه کولتار اپوکسی پلی آمید
برای رنگ آمیزی سازه های فلزی



مشخصات سامانه

آماده سازی سطح به روش سند بلاست:

پرایمر کولتار اپوکسی - پلی آمید:

لایه میانی کولتار اپوکسی - پلی آمید:

لایه نهایی کولتار اپوکسی - پلی آمید:

Paint System Specification

جدول اطلاعات سامانه

SURFACE PREPARATION	PRIMER COAT	INTERMEDIATE COAT	TOP COAT	MINIMUM DRY FILM THICKNESS (MICRONS)			
				PC	IC	TC	TOTAL
Sa2 1/2	COAL TAR EPOXY IPS-M-TP-190	COAL TAR EPOXY IPS-M-TP-190	COAL TAR EPOXY IPS-M-TP-190	150	150	150	450

Recommended use

Marine and water environment (Immersion)

موارد کاربرد

ناحیه غوطه وری آب شیرین و شور

Directions for Use

All paint shall be thoroughly stirred to give uniform consistency before use.

نکات اجرایی

- رنگ های این سامانه دو جزئی می باشند لذا دو جزء به نسبت

داده شده مخلوط و کاملا به هم زده شود.

و قبل از زمان **pot life** استفاده شود.

- قبل از استفاده ، رنگ را به خوبی مخلوط نمایید.

- در شرایط زیر اقدام به رنگ پاشی ننمایید

۱ - هنگامی که دمای سطح فلز کمتر از ۳ درجه بالای نقطه شیم است.

۲ - هنگامی که رطوبت نسبی محیط بیشتر از ۸۰٪ است

۳ - هنگامی که دمای سطح قطعه بیشتر از ۳۵°C است.

Paint shall not be applied under the following conditions:

- when the temperature of the surfaces is less than 3°C above the dew point of the surrounding air.
- the relative humidity is higher than 80%
- when the surface temperature is more than 35 °C

اطلاعات فنی لایه های رنگ

EPTR997-IPS190

پرایمر و لایه نهایی کولتار اپوکسی - پلی آمید

TECHNICAL DATA

Specific Gravity (d)	1.43 ± 0.02	Kg/lit at 25° C ASTM-D1475
Volume Solids (VS)	80	% ASTM-D2697
Mixing Ratio	4.5 : 1	By weight
Pot life	8	Hours at 25°C
Surface Dry	2-4	Hours at 25°C
Application method	Airless spray / Air spray / Brush	
Thinner	DORSOL S303	
Curing agent	H-300	
Recoat interval	Min : 8 hours Max: 7 days	

EPTR998 -IPS 190

لایه میانی کولتار اپوکسی - پلی آمید

TECHNICAL DATA

Specific Gravity (d)	1.43 ± 0.02	Kg/lit at 25° C ASTM-D1475
Volume Solids (VS)	80	% ASTM-D2697
Mixing Ratio	4.5 : 1	By weight
Pot life	8	hours at 25°C
Surface dry	2-4	hours at 25°C
Application method	Airless spray / Air spray / Brush	
Thinner	DORSOL S303	
Curing agent	H-300	
Recoat interval	Min : 8 hours Max: 7 days	

Theoretical Spreading Rate:

محاسبات مربوط به تعیین مقدار رنگ لازم برای رنگ آمیزی

$$(\text{Area} \times d \times \text{dft}) = \frac{\text{مقدار رنگ}}{\text{vs} \times 10} \text{ kg}$$

با استفاده از این فرمول ، مقدار رنگ مورد نیاز برای رنگ آمیزی سطح کار قابل محاسبه است.

مقدار ضخامت فیلم خشک مورد نیاز (dft) بر حسب میکرون و متر از بر حسب مترمربع (Area).

درصد حجمی مواد جامد (VS) بر حسب درصد، را در این رابطه قرار داده و مقدار رنگ مورد نیاز بر حسب کیلو گرم تعیین میگردد.

توجه داشته باشید که این مقدار بدون در نظر گرفتن پرت رنگ است.

به مقدار به دست آمده ۲۰ تا ۳۰ درصد پرت اضافه شود.



Colored Alkyd Painting System on Galvanized Steel

سامانه‌ی آلكيدی
برای رنگ آمیزی سازه‌های گالوانیزه



مشخصات سامانه

آماده سازی سطح به روش شستشو با حلال:

WP100 - IPS 180

پرایمر واش پرایمر:

ALT7035 - IPS130

لایه میانی الکیدی :

ALT1016 - IPS130

لایه نهایی الکیدی الوان :

(دیگر شید ها بنا به درخواست مشتری موجود می باشد)

Paint System Specification

جدول اطلاعات سامانه

SURFACE PREPARATION	PRIMER COAT	INTERMEDIATE COAT	TOP COAT	MINIMUM DRY FILM THICKNESS (MICRONS)			
				PC	IC	TC	TOTAL
SSPC 1	WASH PRIMER IPS-M-TP-180	ALKYD PAINT IPS-M-TP-130	ALKYD PAINT IPS-M-TP-130	10	40	40	90
				10	50	50	110
				10	60	60	130
				10	70	70	150
				10	80	80	170

Recommended use

موارد کاربرد

Rural environment, Mild environment.

محیط های غیر صنعتی و صنعتی ضعیف

Directions for Use

نکات اجرایی

All paint shall be thoroughly stirred to give uniform consistency before use.

- قبل از استفاده، رنگ را به خوبی مخلوط نمایید.

Paint shall not be applied under the following conditions:

- در شرایط زیر اقدام به رنگ پاشی ننمایید

- when the temperature of the surfaces is less than 3°C above the dew point of the surrounding air.
- the relative humidity is higher than 80%
- when the surface temperature is more than 35 °C

۱- هنگامی که دمای سطح فلز کمتر از ۳ درجه بالای نقطه شبنم است.

۲- هنگامی که رطوبت نسبی محیط بیشتر از ۸۰٪ است

۳- هنگامی که دمای سطح قطعه بیشتر از ۳۵°C است.

اطلاعات فنی لایه های رنگ

WP100 - IPS 180

پرایمر واش پرایمر

TECHNICAL DATA

Specific Gravity (d)	0.9 ± 0.1	Kg/Lit at 25°C ASTM - D1475
Volume Solids (vs)	13.6 ± 2	% ASTM - D 2697
Mixing ratio	4 : 1	by weight
Pot life	8	Hours at 25°C
Dry Hard	30	Minutes at 25°C
Recoat interval	1	Hour at 25°C
Application method	Airless spray / Air spray / Brush	
Thinner	DORSOL S5000	

ALT7035 - IPS130

لایه میانی الکیدی

TECHNICAL DATA

Specific Gravity (d)	1.35 ± 0.05	Kg/Lit at 25°C ASTM - D1475
Volume Solids (vs)	49	% ASTM - D 2697
Drying time	18	Hours at 25°C
Recoat interval	min:24	Hours at 25°C
Application Method	Airless spray / Air spray / Brush /Roller	
Thinner	DORSOLS205	

ALT1016 - IPS130

لایه نهایی الکیدی الوان

TECHNICAL DATA

Specific Gravity (d)	1.30 ± 0.05	Kg/Lit at 25°C ASTM - D1475
Volume Solids (vs)	49	% ASTM - D 2697
Drying time	18	Hours at 25°C
Recoat interval	Min:24	Hours at 25°C
Application Method	Airless spray / Air spray / Brush /Roller	
Thinner	DORSOLS205	

Theoretical Spreading Rate

محاسبات مربوط به تعیین مقدار رنگ لازم برای رنگ آمیزی

$$(\text{Area} \times d \times \text{dft}) = \frac{\text{مقدار رنگ}}{\text{vs} \times 10}$$

متراژ سطح (متر مربع) = Area

وزن مخصوص رنگ = d

درصد حجمی مواد جامد (VS) =

ضخامت فیلم خشک رنگ (میکرون) = dft

با استفاده از این فرمول ، مقدار رنگ مورد نیاز برای رنگ آمیزی سطح کار قابل محاسبه است.

مقدار ضخامت فیلم خشک مورد نیاز (dft) بر حسب میکرون و متراژ بر حسب مترمربع (Area).

درصد حجمی مواد جامد (VS) بر حسب درصد، را در این رابطه قرار داده و مقدار رنگ مورد نیاز بر حسب کیلو گرم تعیین میکرد.

توجه داشته باشید که این مقدار بدون در نظر گرفتن پر تر رنگ است . به مقدار به دست آمده ۲۰ تا ۳۰ درصد پر اضافه شود.



White Alkyd Painting System on Galvanized Steel

سامانه‌ی آلکیدی

برای رنگ آمیزی سازه‌های گالوانیزه



مشخصات سامانه

آماده سازی سطح به روش شستشو با حلال: SSPC 1

پرایمر واش پرایمر: WP100 - IPS 180

لایه میانی الکیدی: ALT7035 - IPS130

لایه نهایی الکیدی سفید: ALT4100 - IPS125

Paint System Specification

جدول اطلاعات سامانه

SURFACE PREPARATION	PRIMER COAT	INTERMEDIATE COAT	TOP COAT	MINIMUM DRY FILM THICKNESS (MICRONS)			
				PC	IC	TC	TOTAL
SSPC 1	WASH PRIMER <u>IPS-M-TP-180</u>	ALKYD PAINT <u>IPS-M-TP-130</u>	ALKYD PAINT <u>IPS-M-TP-125</u>	10 10 10 10	40 50 60 70	40 50 60 70	90 110 130 150

Recommended use

Rural environment, Mild environment.

موارد کاربرد

محیط‌های غیر صنعتی و صنعتی ضعیف

Directions for Use

نکات اجرایی

All paint shall be thoroughly stirred to give uniform consistency before use.

- قبل از استفاده، رنگ را به خوبی مخلوط نمایید.

- در شرایط زیر اقدام به رنگ پاشی ننمایید

۱- هنگامی که دمای سطح فلز کمتر از ۳ درجه بالای نقطه شیبم است.

۲- هنگامی که رطوبت نسبی محیط بیشتر از ۸۰٪ است.

۳- هنگامی که دمای سطح قطعه بیشتر از ۳۵°C است.

Paint shall not be applied under the following conditions:

- when the temperature of the surfaces is less than 3°C above the dew point of the surrounding air.
- the relative humidity is higher than 80%
- when the surface temperature is more than 35 °C

اطلاعات فنی لایه های رنگ

WP100 - IPS 180

پرایمر واش پرایمر

TECHNICAL DATA

Specific Gravity (d)	0.9 ± 0.1	Kg/Lit at 25°C ASTM - D1475
Volume Solids (vs)	13.6 ± 2	% ASTM - D 2697
Mixing ratio	4 : 1	by weight
Pot life	8	Hours at 25°C
Dry Hard	30	Minutes at 25°C
Recoat interval	1	Hour at 25°C
Application method	Airless spray / Air spray / Brush	
Thinner	DORSOL S5000	

ALT7035 - IPS130

لایه میانی الکیدی

TECHNICAL DATA

Specific Gravity (d)	1.35 ± 0.05	Kg/Lit at 25°C ASTM - D1475
Volume Solids (vs)	49	% ASTM - D 2697
Drying time	18	Hours at 25°C
Recoat interval	min:24	Hours at 25°C
Application Method	Airless spray / Air spray / Brush /Roller	
Thinner	DORSOLS205	

ALT4100 - IPS125

لایه نهایی الکیدی سفید

TECHNICAL DATA

Specific Gravity (d)	1.34 ± 0.05	Kg/Lit at 25°C ASTM - D1475
Volume Solids (vs)	49	% ASTM - D 2697
Drying time	18	Hours at 25°C
Recoat interval	24	Hours at 25°C
Application Method	Airless spray / Air spray / Brush /Roller	
Thinner	DORSOLS205	

Theoretical Spreading Rate

محاسبات مربوط به تعیین مقدار رنگ لازم برای رنگ آمیزی

$$(\frac{\text{Area} \times d \times \text{dft}}{\text{vs} \times 10}) = \text{مقدار رنگ kg}$$

با استفاده از این فرمول، مقدار رنگ مورد نیاز برای رنگ آمیزی سطح کار قابل محاسبه است.

مقدار ضخامت فیلم خشک مورد نیاز (dft) بر حسب میکرون و

متراژ بر حسب مترمربع (Area).

درصد حجمی مواد جامد (VS) بر حسب درصد، را در این رابطه

قرار داده و مقدار رنگ مورد نیاز بر حسب کیلو گرم تعیین میگردد.

توجه داشته باشید که این مقدار بدون در نظر گرفتن پر تر رنگ است.

به مقدار به دست آمده ۳۰ تا ۲۰ درصد پرت اضافه شود.



Alkyd Aluminium Painting System



سامانه‌ی آلکیدی

برای رنگ آمیزی سازه‌های فلزی

مشخصات سامانه

آماده سازی سطح به روش سند بلاست

پرایمر زینک اکسید الکیدی:

لایه میانی الکیدی آلومینیومی:

لایه نهایی الکیدی آلومینیومی:

Paint System Specification

جدول اطلاعات سامانه

SURFACE PREPARATION	PRIMER COAT	INTERMEDIATE COAT	TOP COAT	MINIMUM DRY FILM THICKNESS (MICRONS)			
				PC	IC	TC	TOTAL
Sa2 1/2	ZINC OXIDE SSPC-D 25-2	ALKYD PAINT IPS-M-TP-155	ALKYD PAINT IPS-M-TP-150	70	40	40	150
				70	50	50	170
				70	60	60	190
				70	70	70	210
				70	80	80	230

Recommended use

Rural environment, Mild environment.

موارد کاربرد

محیط‌های غیر صنعتی و صنعتی ضعیف.

Directions for Us

All paint shall be thoroughly stirred to give uniform consistency before use.

نکات اجرایی

- قبل از استفاده، رنگ را به خوبی مخلوط نمایید.

- در شرایط زیر اقدام به رنگ پاشی ننمایید.

۱ - هنگامی که دمای سطح فلز کمتر از ۳ درجه بالای نقطه شیبم است.

۲ - هنگامی که رطوبت نسبی محیط بیشتر از ۸۰٪ است.

۳ - هنگامی که دمای سطح قطعه بیشتر از ۷۰°C است.

Paint shall not be applied under the following conditions:

- when the temperature of the surfaces is less than 3°C above the dew point of the surrounding air.
- the relative humidity is higher than 80%
- when the surface temperature is more than 35 ° C

اطلاعات فنی لایه های رنگ

ALP 100 - SSPC - D 25

پرایمر زینک اکسید الکلی

TECHNICAL DATA

Specific Gravity (d)	1.67 ± 0.01	Kg/lit at 25°C ASTM - D1475
Volume Solids (vs)	70.38	% ASTM - D 2697
Drying time	36	Hours at 25°C
Recoat interval	Min: 36	Hours at 25°C
Application Method	Airless spray / Air spray / Brush /Roller	
Thinner	DORSOLS205	

ALM400M - IPS 155

لایه میانی الکلی آلمینیومی

TECHNICAL DATA

Specific Gravity (d)	0.97 ± 0.01	Kg/lit at 25°C ASTM -D1475
Volume Solids (vs)	42 ± 2	% ASTM - D 2697
Dry hard	10	Hours at 25°C
Recoat interval	Min: 48	Hours at 25°C
Application Method	Airless spray / Air spray / Brush /Roller	
Thinner	DORSOL S 205	

ALM720M-IPS 150

لایه نهائی الکلی آلمینیومی

TECHNICAL DATA

Specific Gravity (d)	0.95 ± 0.02	Kg/lit at 25°C ASTM -D1475
Volume Solids (vs)	40	% ASTM - D 2697
Dry hard	10	Hours at 25°C
Recoat interval	Min: 48	Hours at 25°C
Application Method	Airless spray / Air spray / Brush /Roller	
Thinner	DORSOL S 205	

Theoretical Spreading Rate:

محاسبات مربوط به تعیین مقدار رنگ لازم برای رنگ آمیزی

$$(\text{Area} \times d \times dft) = \text{مقدار رنگ kg} \\ vs \times 10$$

با استفاده از این فرمول ، مقدار رنگ مورد نیاز برای رنگ آمیزی سطح کار قابل محاسبه است.

مقدار ضخامت فیلم خشک مورد نیاز (dft) بر حسب میکرون و مترابز بر حسب مترمربع (Area).


درصد حجمی مواد جامد (VS) بر حسب درصد، را در این رابطه قرار داده و مقدار رنگ مورد نیاز بر حسب کیلو گرم تعیین میگردد.

توجه داشته باشید که این مقدار بدون در نظر گرفتن پر ت رنگ است.

به مقدار به دست آمده ۲۰ تا ۳۰ درصد پر ت اضافه شود.



Colored Alkyd Painting System



سامانه الکیدی

برای رنگ آمیزی سازه های فلزی

مشخصات سامانه

آماده سازی سطح به روش سند بلاست

پرایمر زینک اکسید الکیدی: ALP 100 - SSPC - D 25

لایه میانی الکیدی: ALT7035 - IPS130

لایه نهایی الکیدی الوان: ALT5005 - IPS130

(دیگر شید ها بنا به درخواست مشتری موجود می باشد)

Paint System Specification

جدول اطلاعات سامانه

SURFACE PREPARATION	PRIMER COAT	INTERMEDIATE COAT	TOP COAT	MINIMUM DRY FILM THICKNESS (MICRONS)			
				PC	IC	TC	TOTAL
Sa2 1/2	ZINC OXIDE SSPC-D 25-2	ALKYD PAINT IPS-M-TP-130	ALKYD PAINT IPS-M-TP-130	70	40	40	150
				70	50	50	170
				70	60	60	190
				70	70	70	210
				70	80	80	230

Recommended use

Rural environment, Mild environment.

موارد کاربرد

محیط های غیر صنعتی و صنعتی ضعیف

Directions for Use

نکات اجرایی

All paint shall be thoroughly stirred to give uniform consistency before use.

- قبل از استفاده ، رنگ را به خوبی مخلوط نمایید.

- در شرایط زیر اقدام به رنگ پاشن ننمایید

۱ - هنگامی که دمای سطح فلز کمتر از ۳ درجه بالای نقطه شیبم است.

۲ - هنگامی که رطوبت نسبی محیط بیشتر از ۸۰٪ است

۳ - هنگامی که دمای سطح قطعه بیشتر از ۳۵°C است.

- Paint shall not be applied under the following conditions:
- when the temperature of the surfaces is less than 3°C above the dew point of the surrounding air.
 - the relative humidity is higher than 80%
 - when the surface temperature is more than 35 ° C

اطلاعات فنی لایه های رنگ

ALP 100 - SSPC - D 25

برایمیر زینک اکسید الکبیدی

TECHNICAL DATA

Specific Gravity (d)	1.67 ± 0.01	Kg/lit at 25°C ASTM - D1475
Volume Solids (vs)	70.38	% ASTM - D 2697
Drying time	36	Hours at 25°C
Recoat interval	Min: 36	Hours at 25°C
Application Method	Airless spray / Air spray / Brush /Roller	
Thinner	DORSOLS205	

ALT7035 - IPS130

لایه میانی الکبیدی

TECHNICAL DATA

Specific Gravity (d)	1.35 ± 0.05	Kg/Lit at 25°C ASTM - D1475
Volume Solids (vs)	49	% ASTM - D 2697
Drying time	18	Hours at 25°C
Recoat interval	min:24	Hours at 25°C
Application Method	Airless spray / Air spray / Brush /Roller	
Thinner	DORSOLS205	

ALT5005 - IPS130

لایه نهایی الکبیدی الوان

TECHNICAL DATA

Specific Gravity (d)	1.30 ± 0.05	Kg/Lit at 25°C ASTM - D1475
Volume Solids (vs)	49	% ASTM - D 2697
Drying time	18	Hours at 25°C
Recoat interval	min:24	Hours at 25°C
Application Method	Airless spray / Air spray / Brush /Roller	
Thinner	DORSOLS205	

Theoretical Spreading Rate

محاسبات مربوط به تعیین مقدار رنگ لازم برای رنگ آمیزی

$$(\frac{\text{Area} \times d \times \text{dft}}{\text{vs} \times 10}) = \text{مقدار رنگ kg}$$

با استفاده از این فرمول ، مقدار رنگ مورد نیاز برای رنگ آمیزی سطح کار قابل محاسبه است.

مقدار ضخامت فیلم خشک مورد نیاز (*dft*) بر حسب میکرون و مترالز بر حسب مترمربع (*Area*) .

درصد حجمی مواد جامد (*VS*) بر حسب درصد، را در این رابطه قرار داده و مقدار رنگ مورد نیاز بر حسب کیلو گرم تعیین میگردد.


توجه داشته باشید که این مقدار بدون در نظر گرفتن پر تر رنگ است. به مقدار به دست آمده ۲۰ تا ۳۰ درصد پر اضافه شود.



White Alkyd Painting System

سامانه الکیدی

برای رنگ آمیزی سازه های فلزی



مشخصات سامانه

آماده سازی سطح به روش سند بلاست

پرایمر زینک اکسید الکیدی: ALP 100 - SSPC - D 25

لایه میانی الکیدی : ALT7035 - IPS130

لایه نهایی الکیدی سفید: ALT4100 - IPS125

Paint System Specification

جدول اطلاعات سامانه

SURFACE PREPARATION	PRIMER COAT	INTERMEDIATE COAT	TOP COAT	MINIMUM DRY FILM THICKNESS (MICRONS)			
				PC	IC	TC	TOTAL
Sa2 1/2	ZINC OXIDE SSPC-D 25-2	ALKYD PAINT IPS-M-TP-130	ALKYD PAINT IPS-M-TP-125	70	40	40	150
				70	50	50	170
				70	60	60	190
				70	70	70	210
				70	80	80	230
				70	90	90	250

Recommended use

Rural environment, Mild environment.

موارد کاربرد

محیط های غیر صنعتی و صنعتی ضعیف

Directions for Use

All paint shall be thoroughly stirred to give uniform consistency before use.

Paint shall not be applied under the following conditions:

- when the temperature of the surfaces is less than 3°C above the dew point of the surrounding air.
- the relative humidity is higher than 80%
- when the surface temperature is more than 35 ° C

نکات اجرایی

- قبل از استفاده، رنگ را به خوبی مخلوط نمایید.

- در شرایط زیر اقدام به رنگ پاشی ننمایید

۱- هنگامی که دمای سطح فلز کمتر از ۳ درجه بالای نقطه شبنم است.

۲- هنگامی که رطوبت نسبی محیط بیشتر از ۸۰٪ است

۳- هنگامی که دمای سطح قطعه بیشتر از ۳۵°C است.

اطلاعات فنی لایه های رنگ

ALP 100 - SSPC - D 25

پرایمر زینک اکسید الکلیدی

TECHNICAL DATA

Specific Gravity (d)	1.67 ± 0.01	Kg/lit at 25°C ASTM - D1475
Volume Solids (vs)	70.38	% ASTM - D 2697
Drying time	36	Hours at 25°C
Recoat interval	Min: 36	Hours at 25°C
Application Method	Airless spray / Air spray / Brush /Roller	
Thinner	DORSOLS205	

ALT7035 - IPS130

لایه میانی الکلیدی

TECHNICAL DATA

Specific Gravity (d)	1.35 ± 0.05	Kg/Lit at 25°C ASTM - D1475
Volume Solids (vs)	49	% ASTM - D 2697
Drying time	18	Hours at 25°C
Recoat interval	min:24	Hours at 25°C
Application Method	Airless spray / Air spray / Brush /Roller	
Thinner	DORSOLS205	

ALT4100 - IPS125

لایه نهایی الکلیدی سفید

TECHNICAL DATA

Specific Gravity (d)	1.25 ± 0.05	Kg/Lit at 25°C ASTM - D1475
Volume Solids (vs)	44 ± 2	% ASTM - D 2697
Drying time	2 - 4	Hours at 25°C
Recoat interval	24	Hours at 25°C
Application Method	Airless spray / Air spray / Brush /Roller	
Thinner	DORSOLS205	

Theoretical Spreading Rate

محاسبات مربوط به تعیین مقدار رنگ لازم برای رنگ آمیزی

$$(\frac{\text{Area} \times d \times \text{dft}}{\text{vs} \times 10}) = \text{مقدار رنگ kg}$$

با استفاده از این فرمول، مقدار رنگ مورد نیاز برای رنگ آمیزی سطح کار قابل محاسبه است.

مقدار ضخامت فیلم خشک مورد نیاز (dft) بر حسب میکرون و مترال بر حسب مترمربع (Area).


درصد حجمی مواد جامد (VS) بر حسب درصد، را در این رابطه قرار داده و مقدار رنگ مورد نیاز بر حسب کیلو گرم تعیین میگردد.

توجه داشته باشید که این مقدار بدون در نظر گرفتن پر تر رنگ است. به مقدار به دست آمده ۳۰ تا ۲۰ درصد پر تر اضافه شود.



Acrylic Silicon Finish Paint for Temperature Application Up to 200°C

سامانه رنگ های اکریلیک - سیلیکون
 مقاوم به حرارت تا دمای ۲۰۰°C



مشخصات سامانه

آماده سازی سطح به روش سند بلاست : Sa 3

پرایمر زینک اتیل سیلیکات : ZES100 P-IPS210

لایه نهایی اکریلیک سیلیکون : SIL400M - IPS168

(دیگر شید ها بنا به درخواست مشتری موجود می باشد)

Paint System Specification

جدول اطلاعات سامانه

SURFACE PREPARATION	PRIMER COAT ZES100P - IPS210	TOP COAT SIL 400 M - IPS168	MINIMUM DRY FILM THICKNESS (MICRONS)		
			PC	TC	TOTAL
Sa 3	ZINC ETHYL SILICATE <u>IPS-M-TP-210</u>	ACRYLIC SILICON <u>IPS-M-TP-168</u>	70 70 75	50 50 25	120 120 100

Recommended use

It is suitable for long – term protection of hot pipeline, exhaust pipes, smoke stacks and other hot surfaces up to 200°C

موارد کاربرد

سازه های فولادی، دودکش های فولادی، دستگاه های انتقال حرارت تا دمای ۲۰۰ °C در کلیه محیط های شیمیابی و صنعتی

Directions for Use

All paint shall be thoroughly stirred to give uniform consistency before use.

Paint shall not be applied under the following conditions:

- When the temperature of the surfaces is less than 3°C above the dew point of the surrounding air.
- the relative humidity is higher than 80%
- when the surface temperature is more than 35 ° C

نکات اجرایی

- قبل از استفاده، رنگ را به ذوبی مخلوط نمایید.

- در شرایط زیر اقدام به رنگ پاشی ننمایید

۱- هنگامی که دمای سطح فلز کمتر از ۳ درجه بالای نقطه شیم است.

۲- هنگامی که رطوبت نسبی محیط بیشتر از ۸۰٪ است

۳- هنگامی که دمای سطح قطعه بیشتر از ۳۵°C است.

اطلاعات فنی لایه های رنگ

ZES100P-IPS210

پرایمر زینک اتیل سیلیکات

TECHNICAL DATA

Specific Gravity (d)	3.65± 0 .01	Kg/lit at 25°C ASTM - D1475
Volume Solids (VS)	50 ± 2	% ASTM - D 2697
Dry to touch	30 (approx.)	Min. at 20°C/68°F (65-75% RH)
Fully Cured	14	Days at 25°C/68°F (45-55% RH)
Mixing Ratio	4 : 1	Parts by weight (pigment : solution)
Pot Life	8	Hours at 25°C/68°F
Application Method	- Airless spray Thinning,: max. 30% - Air spray Thinning: max. 50% - Brush Thinning: max. 10%	
Thinner	DORSOL S 4000	

SIL400M - IPS 168

لایه نهایی اکریلیک سیلیکون

TECHNICAL DATA

Specific Gravity (d)	1.15 ± 0 .01	Kg/lit at 25°C ASTM - D1475
Volume Solids (VS)	40 ± 2	% ASTM - D 2697
Recoat interval	24 hours at 25°C or 1 hour at 200°C	
Application Method	Air less spray/ Air spray/ Brush	
Thinner	DORSOL S 7002	

Theoretical Spreading Rate

محاسبات مربوط به تعیین مقدار رنگ لازم برای رنگ آمیزی

$$(\frac{\text{Area} \times d \times \text{dft}}{\text{vs} \times 10}) = \text{مقدار رنگ kg}$$

با استفاده از این فرمول ، مقدار رنگ مورد نیاز برای رنگ آمیزی سطح کار قابل محاسبه است.

مقدار ضخامت فیلم خشک مورد نیاز (dft) بر حسب میکرون و

متراژ بر حسب مترمربع (Area).

درصد حجمی مواد جامد (VS) بر حسب درصد، را در این


رابطه قرار داده و مقدار رنگ مورد نیاز بر حسب کیلو گرم تعیین میگردد.

توجه داشته باشید که این مقدار بدون در نظر گرفتن پرت رنگ است.

به مقدار به دست آمده ۳۰ تا ۲۰ درصد پرت اضافه شود.



Silicon Finish Paint for Temperature Application Up to 400°C



سامانه رنگ های سیلیکونی
 مقاوم به حرارت با دمای تا ۴۰۰°C

مشخصات سامانه

آماده سازی سطح به روش سند بلاست

Sa 3

ZES100 P - IPS210

پرایمر زینک اتیل سیلیکات :

SIL600M - D2485

لایه نهایی سیلیکونی:

Paint System Specification

جدول اطلاعات سامانه

SURFACE PREPARATION	PRIMER COAT <i>ZES100P - IPS210</i>	TOP COAT <i>SIL 600 M - D2485</i>	MINIMUM DRY FILM THICKNESS (MICRONS)		
			PC	TC	TOTAL
Sa 3	ZINC ETHYL SILICATE <i>IPS-M-TP-210</i>	SILICON Paint <i>ASTM - D2485</i>	70 70 75	50 50 25	120 120 100

Recommended use

It is suitable for long – term protection of hot pipeline, exhaust pipes, smoke stacks and other hot surfaces up to 400°C

موارد کاربرد

سازه های فولادی، دودکش های فولادی، دستگاه های انتقال حرارت تا دمای ۴۰۰°C در کلیه محیط های شیمیایی و صنعتی

Directions for Us

All paint shall be thoroughly stirred to give uniform consistency before use.

Paint shall not be applied under the following conditions:

- when the temperature of the surfaces is less than 3°C above the dew point of the surrounding air.
- the relative humidity is higher than 80%
- when the surface temperature is more than 35 °C

نکات اجرایی

- قبل از استفاده، رنگ را به خوبی مخلوط نمایید.
- در شرایط زیر اقدام به رنگ پاشی ننمایید
 - ۱ - هنگامی که دمای سطح فلز کمتر از ۳ درجه بالای نقطه شیم است.
 - ۲ - هنگامی که رطوبت نسبی محیط بیشتر از ۸۰٪ است
 - ۳ - هنگامی که دمای سطح قطعه بیشتر از ۳۵°C است.

اطلاعات فنی لایه های رنگ

ZES100P-IPS210

پرایمر زینک اتیل سیلیکات

TECHNICAL DATA

Specific Gravity (d)	3.65 ± 0 .01	Kg/lit at 25°C ASTM - D1475
Volume Solids (VS)	50 ± 2	% ASTM - D 2697
Dry to touch	30 (approx.)	Min. at 20°C/68°F (65-75% RH)
Fully Cured	14	Days at 25°C/68°F (45-55% RH)
Mixing Ratio	4 : 1	Parts by weight (pigment : solution)
Pot Life	8	Hours at 25°C/68°F
Application Method	- Airless spray Thinning,: max. 30% - Air spray Thinning: max. 50% - Brush Thinning: max. 10%	
Thinner	DORSOL S 4000	

SIL600M - D2485

لایه نهایی رنگ سیلیکونی

TECHNICAL DATA

Specific Gravity (d)	1.30 ± 0.01	Kg/lit at 25°C ASTM - D1475
Volume Solids (VS)	48	% ASTM - D 2697
Surface Dry	1	Hours at 25°C
Dry to touch	2 - 4	Hours at 25°C
Application Method	Airless spray/ Air spray/ Brush	
Thinner	DORSOLS 305	

Theoretical Spreading Rate

محاسبات مربوط به تعیین مقدار رنگ لازم برای رنگ آمیزی

$$(\frac{\text{Area} \times d \times \text{dft}}{\text{vs} \times 10}) = \text{مقدار رنگ kg}$$

با استفاده از این فرمول ، مقدار رنگ مورد نیاز برای رنگ آمیزی سطح کار قابل محاسبه است.

مقدار ضخامت فیلم خشک مورد نیاز (dft) بر حسب میکرون و

متراژ بر حسب مترمربع (Area).

درصد حجمی مواد جامد (VS) بر حسب درصد، را در این

رابطه قرار داده و مقدار رنگ مورد نیاز بر حسب کیلو گرم تعیین میگردد.

توجه داشته باشید که این مقدار بدون در نظر گرفتن پر تر رنگ است.

به مقدار به دست آمده ۲۰ تا ۳۰ درصد پرت اضافه شود.



Silicon Finish Paint for Temperature Application Up to 600°C



سامانه رنگ های سیلیکونی
 مقاوم به حرارت با دمای تا ۶۰۰°C

مشخصات سامانه

Sa3	آماده سازی سطح به روشن سند بلاست
ZES100 P - IPS210	پرایمر زینک اتیل سیلیکات :
SIL700M - D2485	لایه نهایی رنگ سیلیکونی:

Paint System Specification

جدول اطلاعات سامانه

SURFACE PREPARATION	PRIMER COAT ZES100P - IPS210	TOP COAT SIL 700 M - D2485	MINIMUM DRY FILM THICKNESS (MICRONS)		
			PC	TC	TOTAL
Sa 3	ZINC ETHYL SILICATE IPS-M-TP-210	SILICON PAINT ASTM-D2485	70	50	120

Recommended use

It is suitable for long – term protection of hot pipeline, exhaust pipes, smoke stacks and other hot surfaces up to 600°C

Directions for Use

All paint shall be thoroughly stirred to give uniform consistency before use.

Paint shall not be applied under the following conditions:

- when the temperature of the surfaces is less than 3°C above the dew point of the surrounding air.
- the relative humidity is higher than 80%
- when the surface temperature is more than 35 ° C

موارد کاربرد

سازه های فولادی، دودکش های فولادی، دستگاه های انتقال حرارت تا دمای ۶۰۰°C در کلیه محیط های شبیه سان و صنعتی

نکات اجرایی

- قبل از استفاده، رنگ را به خوبی مخلوط نمایید.
- در شرایط زیر اقدام به رنگ پاشی ننمایید
 - ۱ - هنگامی که دمای سطح فلز کمتر از ۲ درجه بالای نقطه شبنم است.
 - ۲ - هنگامی که رطوبت نسبی محیط بیشتر از ۸۰٪ است.
 - ۳ - هنگامی که دمای سطح قطعه بیشتر از ۳۵°C است.

اطلاعات فنی لایه های رنگ

ZES100P - IPS210

پرایمر زینک اتیل سیلیکات

TECHNICAL DATA

Specific Gravity (d)	3.65 ± 0 .01	Kg/lit at 25°C ASTM - D1475
Volume Solids (VS)	50 ± 2	% ASTM - D 2697
Dry to touch	30 (approx.)	Min. at 20°C/68°F (65-75% RH)
Fully Cured	14	Days at 25°C/68°F (45-55% RH)
Mixing Ratio	4 : 1	Parts by weight (pigment : solution)
Pot Life	8	Hours at 25°C/68°F
Application Method	- Airless spray Thinning,: max. 30% - Air spray Thinning: max. 50% - Brush Thinning: max. 10%	
Thinner	DORSOL S 4000	

SIL700M - D2485

لایه نهایی رنگ سیلیکونی

TECHNICAL DATA

Specific Gravity (d)	1.30 ± 0.01	Kg/lit at 25°C ASTM - D1475
Volume Solids (VS)	48	% ASTM - D 2697
Surface Dry	1	Hours at 25°C
Dry to touch	2 - 4	Hours at 25°C
Application Method	Airless spray/ Air spray/ Brush	
Thinner	DORSOLS 305	

Theoretical Spreading Rate

محاسبات مربوط به تعیین مقدار رنگ لازم برای رنگ آمیزی

$$(\frac{\text{Area} \times d \times \text{dft}}{\text{VS} \times 10}) = \text{مقدار رنگ kg}$$

با استفاده از این فرمول، مقدار رنگ مورد نیاز برای رنگ آمیزی سطح کار قابل محاسبه است.

مقدار ضخامت فیلم خشک مورد نیاز (dft) بر حسب میکرون و متراراً بر حسب مترمربع (Area).

درصد حجمی مواد جامد (VS) بر حسب درصد، را در این رابطه

قرار داده و مقدار رنگ مورد نیاز بر حسب کیلو گرم تعیین میگردد.

توجه داشته باشید که این مقدار بدون در نظر گرفتن پر تر رنگ است.

به مقدار به دست آمده ۲۰ تا ۳۰ درصد پر تر احتمله شود.



آدرس: اصفهان، خانه اصفهان، خیابان گلخانه
میدان گلهای، کوچه پهاران شرقی، پلاک ۴
کد پستی: ۸۱۹۴۸۳۶۱۸۱
صندوق پستی: ۸۱۹۵۵۳۴۱
تلفن: ۰۳۱-۳۴۴۲۴۶۸۰
تلفکس: ۰۳۱-۳۴۴۴۸۶۵۸

Head Office: No.4-Baharan Sharghi Alley
Golkhaneh St - Golha Square -Isfahan- Iran
Postal code :8194836181
P.O.Box :819955-341
Tel : (+98)31-34424680
Fax : (+98)31-34448658
www.dornaco.com
E-mail :daryarang@gmail.com

